

Tek. patenta Nr. 1240

Klase: 59⁶



9

254

P.V.

22/12-38

Finanču ministrijas
Patentu valdei.



Izgdrojuma pieteikums.

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

Akc. Sab. Liepajas ādu fabrika "Korona",
Liepajā, Ādu ielā No. 35

Pilnvarnieks (vārds, uzvārds un adrese):

Iesniedzot ar šo divos eksemplāros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt 1) XXX mums

patentu uz izgdrojumu ar nosaukumu: ādu impregnēšanas metode

Pielikumi:

- 1) Apraksts 2 eks. uz I lap.
- 2) Zīmējumi 2 „ „
- 3) 1) Pilnvara, pilnvaras noraksts.
- 4) Latv. b. kvīte №.....
no 192..... g.
par pieteik. nod. nomaksu.
- 5) pat. valdes
apliecība par izgdrojuma pat-
tentēšanu.



Liepajā
~~1928~~ 1928. g. 21. decembrī

Akc. Sab. Liepajas ādu fabrika „KORONA“

1) Direktors rīkotājs: Sarls Kaprāns
Pilnvarnieks

1) Nevajadzīgo nostrīpot.

Lēmums:

1) Pieprasītājam patentu izsniegt
20.7.29

[Handwritten signature]

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

Gads	Latu	Līdz		Latvijas bankas kvītes no		
		mēnesis	gads	mēnesis	gads	numurs
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Piezīmes:

- 1) Aizsardzības apliecība izdota 192..... g. ar №.....
- 2) „ „ izsludināta V. V. 192..... g. numurā.
- 3) Patents izsniegts 192..... g.
- 4) „ izsludināts V. V. 192..... g. numurā.
- 5) „ atraidīts 192..... g.
- 6) „ dzēsts 192..... g.

3op
pēc tam viņas notīra no ārēji pielipušā skārduma un pēc izžāvēšanas galīgi apstrādā pēc vispārīgiem tagadējiem ādu rūpniecības paņēmieniem.-

No augšējā apraksta seko tiesība uz sekoša patenta pieprasījumu:

Metode padarīt ādas ūdeni necaurlaizošas, impregnējot tās ar koloidāla jeb acetilcelulozes šķīdumiem organiskos šķīdinātājos, kā acetona, butil-amil- un t.t. etiķa un citu skābju ēteros, glikolā, glikola ēteros un viņu derivātos, anonā, metilanonā, tamazolā, pirantonā, šķīdinātājā E 13, etilglikolakābes etil-ēterī un citos šķīdinātājos ar jeb bez alkoholu, bencola, toluola un citu atšķaidīšanas līdzekļu piemaisījumu. Šķīduma var saturēt parastos mīkstināšanas līdzekļus, kā ricīnu eļļu, kotoneļļu, palatīnolu, elaiolu, manolu, trikresilsulfātu un t.t.

Akc. Sab. Liepājas ādu fabrika „KORONA“

Direktors-rikoitājs: *[Handwritten Signature]*

[The following text is a mirrored bleed-through from the reverse side of the page and is largely illegible due to the quality of the scan and the nature of the bleed-through.]