

Экземпляр №

МИНИСТЕРСТВО МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

РИГСКИЙ СТЕКЛОЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАВОД

УТВЕРЖДАЮ
Директор завода

(197⁷ года)

М. п.

КОДЫ

Предприятие	:	
Изделие		
Единица измерения плана производства		

СВОДНЫЕ

НОРМЫ РАСХОДА

МАТЕРИАЛОВ

на 197⁷ года

для изготовления зеркала овального 18367-000, зеркала с закруглёнными концами черт. 18368-000, зеркала Ø350мм ч. 18369-000, зеркала Ø600мм ч. 18371-000, зеркала 450x450мм, ч. 18372-000.

Зам. ген. инженера

197⁷

года ()

20.

12

197⁶

года ()

Д. Гольдберг

Главный инженер предприятия

21.

12

197⁷

года ()

В. Губяк

Начальник отдела (бюро, группы) материальных нормативов

21.

12

197⁷

года ()

Н. Влаус

План (объем) производства на 197⁷ год

Оптовая цена

руб.

(заполнить нам ручкой плана производств.)

Предприятие

Рижский стеклозеркальный завод

Сводные нормы расхода материалов

1000

изделий

№ п.п.	Наименование материала	Единица измерения	Шифр изделия	18367-000 зеркало овальное				Шифр изделия	18368-000 зеркало с закругленными концами				Шифр изделия	18369-000 зеркало 1350мм						
				197 год		Планируемый 1977 год			197 год		Планируемый 1977 год				197 год		Планируемый 1977 год			
				расход в чистоте	норма расхода	утвержденная норма	общая		расход в чистоте	норма расхода	утвержденная норма	общая		расход в чистоте	норма расхода	утвержденная норма	общая	в т. ч. для коопераций		
<u>Металлоизделия промышленного назначения.</u>																				
	Шурупы и винты	кг					5,3	5,3							6,7	6,7			3,8	3,8
	Аbrasивы																			
	Шлифпурса	м ²					36,0	36,0							29,9	29,9			11,4	11,4
	Цветные металлы.																			
2100	Медный прокат	кг		132,0	212,0	212,0	0,62		156,0	216,0	216,0	0,72			33,0	45,0	45,0	0,75		
3300	Цинковый прокат	кг			0,140	0,140										0,044	0,044			
<u>Пиломатериалы</u>																				
3500	Древесноволокнистые плиты	м ²		506,0	633,65	633,65	0,8		420,0	527,36	527,36	0,80			122,5	156,0	156,0	0,79		
0331	Древесностружечные плиты	м ²		6,26	8,12	8,12	0,77		4,85	6,45	6,45	0,75			2,33	2,95	2,95	0,79		
0В	Шпон строганый твёрдых лист-венных пород	м ²		57,2	165,06	165,06	0,35		61,6	177,66	177,66	0,35			24,2	70,56	70,56	0,34		
<u>Бумага</u>																				
	Бумага этикеточная	кг			0,098	0,098				0,098	0,098					0,098	0,098			
<u>Нестандартные продукты</u>																				
	Бензин "галоша"	кг			4,05	4,05				3,7	3,7					0,99	0,99			
<u>Строительные материалы</u>																				
2100	Стекло полированное	м ²		495,0	653,0		0,76		420,0	554,0		0,76			129,0	162,0		0,76		
<u>Животноводческое сырьё.</u>																				
	Клей силикатный	кг			0,125					0,125						0,125				

Составил	Проверил			Листов				
	Фамилия	Подпись	Дата		Фамилия	Подпись	Дата	
Мицзе	Лев				Озимич	Лев		Лист 1

Предприятие

Рижский стеклозеркальный завод

Сводные нормы расхода материалов

на 1000 изделий

№ п.п.	Наименование материала	Единица измерения	Шифр изделия 197 год	18367-000 зеркало овальное				Шифр изделия 197 год	18368-000 зеркало с закр. концами				Шифр изделия 197 год	18369-000 зеркало Ø350мм					
				Планируемый 197 год					Планируемый 197 год					Планируемый 197 год					
				расход в чистоте	норма расхода утвержденная норма	общая	в т. ч. для коопераций		расход в чистоте	норма расхода утвержденная норма	общая	в т. ч. для коопераций		расход в чистоте	норма расхода утвержденная норма	общая	в т. ч. для коопераций		
<u>Химическая продукция и резинотехнические изделия.</u>																			
310	Аммоний хлористый	кг			0,136	0,136				0,135	0,135				0,0484	0,0484			
320	Сода кальцинированная 100% в т.ч.: поташ	кг			1,60	1,60				1,50	1,50				0,405	0,405			
330	Сода каустическая 100%	кг			1,38	1,38				1,30	1,30				0,352	0,352			
340	Тринатрийфосфат	кг			0,540	0,540				0,490	0,490				0,132	0,132			
350	Стекло жидкое	кг			0,216	0,216				0,200	0,200				0,053	0,053			
360	Серная кислота в ноногидрате	кг			25,0	25,0				22,8	22,8				6,1	6,1			
	Кислота азотная	кг			24,3	24,3				22,1	22,1				5,9	5,9			
	Кислота соляная	кг			0,77	0,77				0,697	0,697				0,187	0,187			
	Сера черенковая	кг			0,77	0,77				0,740	0,740				0,198	0,198			
<u>Текстиль и текстильное сырьё.</u>																			
	Круги шлифовальные войлочные	кг			1,4	1,4				1,3	1,3				0,315	0,315			
	Паста	кг			3,0	3,0				2,7	2,7				0,675	0,675			
<u>Пластмассы и синтетические материалы.</u>																			
	Смола синтетическая	кг			18,3	18,3				18,2	18,2				6,51	6,51			
<u>Лакокрасочная продукция.</u>																			
	Лаки, эмали и шпатлевки на основе эфиров целлюлозы и растворители к ним (нитролаки и растворители)	кг			42,1	42,1				42,9	42,9				14,9	14,9			

Составил

Фамилия
ИнзеПодпись
Инз

Дата

Фамилия
ОзолиняПодпись
Озолиня

Дата

Проверил

Подпись
Дж. Гей

Дата

Листов

Лист
2

Предприятие

Рижский стеклозеркальный завод

Сводные нормы расхода материалов

на изделие

18371-000 зеркало 1600мм

изделие

18372-000 зеркало 150x150мм

№ № п.п.	Наименование материала	Единица измерения	Шифр изделия	197 год				Планируемый 1977 год				Шифр изделия	197 год				Шифр изделия			
				расход в чистоте		норма расхода		расход в чистоте		норма расхода			расход в чистоте		норма расхода					
			утвержденная норма	общая	в т. ч. для кооперации	утвержденная норма	общая	в т. ч. для кооперации	утвержденная норма	общая	в т. ч. для кооперации	коэффициент использования	утвержденная норма	общая	в т. ч. для кооперации	коэффициент использования	коэффициент использования			
	<u>Металлоизделия промышленного назначения.</u>																			
	Шурупы и винты	кг				6,0	6,0				6,0	6,0								
	<u>Аbrasивы.</u>																			
	Шлифкургез	м ²				30,14	30,14				61,84	61,84								
	<u>Продукции металлы.</u>																			
100	Медный прокат	кг		158,0	216,0	216,0	0,73		238,0	276,0	276,0	0,86								
300	Никелевый прокат	кг				-					-									
	<u>Биломатериалы</u>																			
500	Древесноволокнистые плиты	м ²		360,0	449,4	449,4	0,90													
231	Древесностружечные плиты	м ³		6,84	8,54	8,54	0,80		5,75	7,20	7,20	0,80								
	Шпон строганый твёрдых лиственных пород	м ²		41,36	119,7	119,7	0,95		344,3	698,66	698,66	0,49								
	Шпон лущёный берёзовый	м ³				-			0,454	0,782	0,782	0,53								
	<u>Бумага</u>																			
2810	Бумага этикеточная	кг				0,098	0,098				0,098	0,098								
	<u>Нефтепродукты</u>																			
	Бензин "галона"	кг				3,8	3,8				5,4	5,4								
	<u>Строительные материалы</u>																			
2100	Стекло полированное	м ²		360,0	475,0		0,76		203,0	268,0		0,76								
	Мол молотый	кг				-					6,06	6,06								
	Лента kleевая	кг				-					15,2	15,2								

Составил

Фамилия

Инзе

Подпись

Лит

Дата

Проверил

Фамилия

Озолина

Подпись

Лит

Дата

Листов

Лист

1

Предприятие

Рижский стеклозеркальный завод

Сводные нормы расхода материалов

на 1000 изделий

№ п.п.	Наименование материала	Единица измерения	Шифр изделия	18371-000 зеркало Ø600мм				Шифр изделия	18372-000 зеркало 450x450				Шифр изделия													
				197 год	Планируемый 197 год				197 год	Планируемый 197 год				197 год	Планируемый 197 год				197 год	Планируемый 197 год			197 год			
				утвержденная норма	расход в чистоте	норма расхода		утвержденная норма	расход в чистоте	норма расхода			утвержденная норма	расход в чистоте	норма расхода			утвержденная норма	расход в чистоте	норма расхода		коэффициент использования	коэффициент использования	коэффициент использования	коэффициент использования	
	<u>Бицевые и вкусовые продукты, сырьё и вспомогательные материалы.</u>																									
	<u>Животноводческое сырьё.</u>																									
	Клей силикатный	кг				0,125														0,125						
	<u>Химическая продукция, резинотехнические и асбестовые изделия.</u>																									
	<u>Соли и пёлочки.</u>																									
	Аммоний хлористый	кг				0,0525														1,23	1,23					
1310	Сода кальцинированная 100%	кг				1,51														2,21	2,21					
	в т.ч.:																									
5200	поташ	кг				1,91														1,92	1,92					
5300	Сода каустическая 100%	кг				0,500														0,720	0,720					
	Триатрийфосфат	кг				0,500														0,720	0,720					
	Стекло жидкое	кг				0,200														0,288	0,288					
2110	Серная кислота в моногидрате	кг				23,4														33,0	33,0					
	Кислота азотная	кг				22,8														32,4	32,4					
	Кислота соляная	кг				0,717														1,02	1,02					
	Сера черенковая	кг				0,738														1,08	1,08					
	<u>Текстиль и текстильное сырьё.</u>																									
	Круги шлифовальные войлочные	кг				1,34														1,92	1,92					
	Паста	кг				2,88														4,II	4,II					
	<u>Пластмассы и синтетические материалы.</u>																									
	Смола синтетическая	кг				11,1														168,2	168,2					
	<u>Лакокрасочная продукция.</u>																									

Составил			Проверил			Листов		
Фамилия	Подпись	Дата	Фамилия	Подпись	Дата	Лист	2	
Мише	Леон		Озимец	Себастьян				

Предприятие

Рижский стеклозеркальный завод

Сводные нормы расхода материалов

на 1000 изделий

№ п.п.	Наименование материала	Единица измерения	197 год утверждённая норма	Планируемый 1977 год			коэффициент использования	197 год утверждённая норма	Планируемый 1977 год			коэффициент использования	197 год утверждённая норма	Планируемый 1977 год			коэффициент использования	
				расход в чистоте		норма расхода			расход в чистоте		норма расхода			расход в чистоте				
				общая	в т. ч. для кооперации				общая	в т. ч. для кооперации				общая	в т. ч. для кооперации			
	Лаки, эмали и шпатлёвки на основе эфиров целлюлозы и растворители к ним (интралаки и растворители)	кт				23,9									208,9	208,9		
	Краситель для дерева	кт				-									1,26	1,26		