

19

*Дунову  
г. Рига  
Общество  
Дунову  
Недороботать  
А К Б Т  
27.06.75г.*

от 22 мая 1975г.

Группа народного контроля цеха ВВС в составе: председателя группы т. ФЕДОРОВА Н.Е., зам.председателя т. ЗАРУБИНА Н.С., членов группы: тт. КЕЙША Я.А., МАКСИМОВА А.К., ЛИСОВСКОГО Ф.И., СОКОЛОВА Н.М., АРМАНИС А., ТОРОПИНА С.В., произвела проверку качества шихты, приготавливаемой для цеха ВВС, за период с января по май месяцы 1975г. (проверки по данным лаборатории завода). В результате проверки выяснилось, что при допустимых отклонениях по нерастворимому остатку соде+сульфату, известняку+доломиту  $\pm 0,6 \pm 0,7$  допустимые отклонения составили:

25.01.75г.	нерастворимый остаток	+ 1,55
		+ 1,44
	сода + сульфат	+ 2,04
		+ 2,06
25.02.75г.	нерастворимый остаток	+ 1,57
	сода + сульфат	- 1,66
23.03.75г.	нерастворимый остаток	- 1,39
	сода + сульфат	+ 1,45
26.03.75г.	нерастворимый остаток	- 1,53
	известняк + доломит	+ 1,49
19.04.75г.	нерастворимый остаток	$\approx$ 1,47
		- 1,49
	сода + сульфат	+ 1,44
		+ 1,0
25.04.75г.	нерастворимый остаток	+ 5,49
	сода + сульфат	+ 3,07
26.04.75г.	нерастворимый остаток	- 2,04
	сода + сульфат	+ 2,04

Группа народного контроля цеха отмечает, что химический анализ стекла в технологическом журнале цеха не записывается.

Группа народного контроля считает, что со стороны работников составного цеха нет должного контроля за весовым

хозяйством цеха и это приводит к нарушению соотношения компонентов, вводимых в шихту. Группа народного контроля цеха предлагает:

а) администрации составного цеха совместно с лабораторией завода усилить контроль за качеством приготавливаемой шихты;

б) начальнику хим.лаборатории завода регулярно записывать в технологический журнал цеха ВВС данные химического анализа **стекла**.

Председатель группы:  
Зам.пред.группы:  
Члены группы:

*Федоров*  
*Зарубин*  
*Кейш*  
*Лисовский*  
*Соколов*  
*Арманис*  
*Максимов*  
*Торопин*

Н.Федоров  
Н.Зарубин  
Я.Кейш  
Ф. Лисовский  
Н.Соколов  
А.Арманис  
А.Максимов  
С.Торопин